МЯГКАЯ КРОВЛЯ

АРМОКРОВ – СТАНДАРТ ТКП–4,0

- Биостойкий материал
- Срок службы не менее 15 лет
- СБС-модифицированный битум
- Защита от ультрафиолета

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

СБС-модифицированный битумно-полимерный рулонный кровельный наплавляемый материал.

Армокров — СТАНДАРТ ТКП-4,0 предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра зданий, сооружений и гидроизоляции строительных конструкций с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны горячим воздухом или пламенем газовоздушных горелок.

Производственные работы с материалом проводить при температуре окружающей среды не ниже -15 °С.

СОСТАВ:

Армокров — СТАНДАРТ получают путем двустороннего нанесения на прочную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, минерального наполнителя и полимера.

В качестве защитного слоя используют крупнозернистую посыпку-сланец и полимерную пленку с нижней стороны полотна.

Посыпка защищает от перегрева, мороза, ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса 1м² (± 0,25)	4.0 кг
Основа	стеклоткань
Покрытие верхнее / нижнее	сланец / пленка с логотипом
Теплостойкость	не менее 85°С
Температура гибкости на брусе R=25мм	не выше -15°С
Разрывная сила в продольном / поперечном направлении	не менее 900 / 900Н
Площадь (±0,1)	10м²
Ширина (±1%)	1000 мм

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.

ТУ 23.99.12-024-00287823-2014

ГОСТ 32805-2014 с изм. №1 ГОСТ32547-97